

# Masă de șpăcluit pentru finisat LO-FIN-FINE



Este o masă de șpaclu fină, pentru utilizare la interior, pentru aplicare cu utilaj sau manuală, pentru netezirea fină a pereților interiori și tavanelor (toate tipurile de tencuială fină, căptușirile cu gipscarton, beton netencuit și altele asemenea) înainte de prima mână de var sau înainte de tapetare. Este înalt tixotropă, (nu picură din găurile peste care a fost aplicată), se prelucrează ușor prin tragere. Prin șlefuire cu hârtie de șlefuit se obține o suprafață cu un grad de netezime peste medie. Substratul trebuie să fie stabil, uscat și curat. Substraturile puternic absorbante trebuie tratate în prealabil cu grund de profunzime LORENCIC Hydrosol diluat. Masa de șpăcluit se aplică de regulă în două straturi – grosimea fiecărui strat ar trebui să fie între 1 și 2 mm, însă suma grosimilor straturilor la gata nu are voie totuși să depășească 3 mm. Temperatura aerului și a substratului trebuie să fie între +5 °C și +35 °C, iar umiditatea relativă a aerului nu are voie să fie peste 80 %. A nu se lăsa în acțiunea directă a razelor solare. Date tehnice: - timp de uscare per strat: ~12 ore (T = +20 °C, umiditatea relativă a aerului = 65 %), - consum: 1,5-2,0 kg/m<sup>2</sup> (în cazul unei aplicări în 2 straturi), termen de valabilitate: min. 12 luni, temperatura de depozitare și transport: între +5 °C și +25 °C.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZLO-FIN-FINE	Masă de șpăcluit pentru stropit LO-FIN-FINE, 25 kg/sac, 28 saci/palet	SAC

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)