

Betonkontakt B – 8, roșu



CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI: Este o punte de aderență ușor aspră pentru aplicare pe suprafețe betonate cu rezistență excelentă la acțiunea substanțelor alcaline. – Aderență bună. – Uniformizează capacitatea de absorbție a substratului. – Este colorată în roșu. – Este un material produs pe bază de substanțe de dispersie de înaltă calitate, substanțe de umplere și aditivi. **APLICAȚII:** Este un material ușor aspru, creator de aderență, gândit pentru suprafețe betonate și substraturi de natură critică, cu rezistență excelentă la substanțe alcaline. **PRELUCRARE:** Substrat: Substratul trebuie să fie uscat, să aibă capacitate portantă și să nu fie murdar cu, de exemplu, praf,

funingine, alge, eflorescențe, etc. Umiditatea reziduală a substraturilor de beton trebuie să fie mai mică de 3 % masă procentuală (măsurare conform CM). Pretratare: A se îndepărta substanțele peliculogene separatoare (ceară sau ulei pentru decofrare, etc.). Recomandăm ca în prealabil stabilitatea suprafeței să fie verificată prin zgâriere. Prelucrare: Rețetă: A se amesteca bine conținutul recipientului. A se dilua cu maximum 20 % apă. La aplicarea cu trafaletul, pensula sau mașina de injectat trebuie avut grijă să se aplice un strat uniform, cu o consistență asemănătoare mierii, și ca suprafața rezultată să poată fi prinsă cu mâna. În timpul prelucrării, temperatura mediului ambiant, și respectiv a substratului, nu are voie să scadă sub +5 °C. Până la uscarea completă a stratului, acesta trebuie ferit de îngheț, de o uscare prea rapidă (influența directă a razelor solare, foehn) sau de o umezire ulterioară (ploaie). A nu se amesteca cu alte materiale. A se curăța cu grijă instrumentele după folosire. **DEPOZITARE:** 24 de luni, dacă este păstrat sigilat și ferit de îngheț.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z1222	Betonkontakt B – 8, roșu, 22 kg/găleată, 24 găleți/palet, ***Pericol de îngheț începând cu 0°C***	KUE

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at