

Pătură geotextilă PP AG 200 LORENCIC



Este o pătură geotextilă testată conform RVS, stabilă la acțiunea razelor ultraviolete, greutatea pe unitate de suprafață: 200 g/m², grosime nominală: 2,0(+/- 0,40) mm, rezistența la elongație a fâșiilor (longitudinal+transversal): 14,5 kN/m (toleranță -1,0), elongația de rupere: 60 % longitudinal, 80 % transversal (toleranță +/- 20), forță de străpungere: 2600 N (toleranță -260), permeabilitate la apă perpendiculară pe plan: 0,085 m/s (toleranță: -0,025).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZPPRVS2104100	Pătură geotextilă PP AG, testată conform RVS, 200g/m ² , 4x100m/rolă, albă	ROL
ZPPRVS2102100	Pătură geotextilă PP AG, testată conform RVS, 200g/m ² , 2x100m/rolă, albă	ROL

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at