

# Membrană bituminoasă groasă LORENCIC LO-Bitumen 1K PS



Membrană bituminoasă groasă de acoperire (KMB), unicomponentă, pe bază de emulsie bituminoasă, umplută cu polistiren și înnobilită cu material plastic, pentru realizarea de etanșări de durată și flexibile la exteriorul clădirilor, în zonele de contact cu solul, prin aplicare cu șpaclul sau prin stropire, cu certificat de supraveghere generală în construcții. Produsul este indicat pentru utilizarea pe suprafețe orizontale și verticale, nu conține solvenți și este ecologic. LO-Bitumen 1K PS poate fi utilizat și ca etanșare intermediară (sub șapă) a plăcilor de pardoseală, a balcoanelor și a teraselor, dar și pentru lipirea de plăci izolatoare din spumă dură pe suporturi bituminoase și minerale în zonele de contact cu solul. După uscarea completă

rezultă un strat de acoperire a fundației stabil, însă cu toate acestea flexibil și impermeabil. Forma păstoasă și stabilă a materialului face posibilă aplicarea de straturi cu grosimi mari într-o repriză de lucru. Stratul este flexibil, se face punte peste fisuri și este rezistent la toate substanțele agresive care apar natural în solul natural. LO- Bitumen 1K PS este testat pentru etanșări conform Părților 4 și 5 din versiunea actuală a DIN 18195 și conform Principiilor de verificare pentru acordarea de atestate de verificare pentru straturi groase de etanșare. Date tehnice: - Consum: pentru sarcinile prevăzute în DIN 18195-4 și -5: circa 4,5-5,0l pe m<sup>2</sup>, grosimea stratului în stare proaspătă: 4,5-5,0mm, grosimea stratului în stare uscată: 3,1-3,4mm, ca adeziv pentru plăci izolatoare: circa 2l/m<sup>2</sup>. - Temperatura de prelucrare (în mediul ambiant și la nivelul substratului): nu mai mică de +5°C și nu mai mare de +30°C. Timpul necesar pentru uscarea completă: 3 sau mai multe zile, în funcție de umiditatea aerului, de temperatură, de grosimea stratului și de substrat. - Depozitare: se poate depozita cel puțin 6 luni în ambalajele originale sigilate.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z50126904LO	Membrană bituminoasă groasă LO-Bitumen 1K PS LORENCIC ,30 l/găleată, 18 găleți/palet	KUE

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)