

Membrană bituminoasă groasă LORENCIC LO-Bitumen 2K PS



Membrană bituminoasă groasă (KMB), bicomponentă, umplută cu polistiren și înnobilită cu material plastic, pentru realizarea de etanșări de durată, foarte flexibile, la exteriorul construcțiilor, în zonele de contact cu solul, prin aplicare cu șpaclul sau prin stropire, cu certificat de supraveghere generală în construcții. Produsul este indicat pentru utilizarea pe suprafețe orizontale și verticale, pentru lipirea plăcilor izolatoare pe beton, pe zidărie și pe straturi groase acoperire întărite, nu conține solvenți și este ecologic. LO-Bitumen 2K PS este compus dintr-o soluție bituminoasă și o pulbere reactivă, a căror reacție chimică după amestecare are ca efect o rezistență rapidă la ploaie și un proces de uscare accelerat. După uscarea

completă rezultă o etanșare a fundației stabilă, rezistentă la apă stropită cu presiune, însă foarte flexibilă. Forma păstoasă și stabilă a materialului face posibilă aplicarea de straturi groase într-o repriză de lucru. Stratul este foarte flexibil, face punte peste fisuri și este rezistent la toate substanțele agresive care apar natural în solul natural. LO-Bitumen 2K PS este verificat pentru etanșări conform Părților 4, 5 și 6 ale versiunii actuale a DIN 18195 și conform Principiilor de verificare pentru acordarea de atestate de verificare pentru straturi groase de etanșare. Date tehnice: - Consum: pentru sarcinile prevăzute în DIN 18195-4, -5: circa 4,5-5,0l pe m², grosimea stratului în stare proaspătă: 4,5-5,0mm, grosimea stratului în stare uscată: 3,2-3,6mm, pentru sarcinile de încărcare prevăzute în DIN 18195-6: circa 6,0-6,5l pe m², grosimea stratului în stare proaspătă: 6,0-6,5mm, grosimea stratului în stare uscată: 4,3-4,6mm, la lipirea plăcilor izolatoare: circa 2l/m². - Temperatura de prelucrare (în mediul ambiant și la suprafața substratului): nu mai mică de +5°C și nu mai mare de +35°C. - Timp de prelucrare: la 20°C circa 1,5 ore. - Rezistența la căldură: 100°C conform AIB și DIN 52 123. - Timp necesar pentru uscarea completă: 2 sau mai multe zile, în funcție de umiditatea aerului, de temperatură, de grosimea stratului și de substrat. - Depozitare: se poate depozita cel puțin 6 luni în ambalajele originale sigilate.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z50127271LO	Membrană bituminoasă groasă LO-Bitumen 2K PS LORENCIC, 30 l/găleată, 18 găleți/palet	KUE

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglistraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at