

# Pistolă Spumă de etanșare cu săpune LORENCIC LO-FLEX 1K



Spuma de etanșare cu săpune LO-FLEX 1K este o spumă de etanșare monocore cu o elasticitate deosebit de mare și rezistență testată la ploaie batând în față. Domeniile de aplicare includ rosturile de conexiune în fațadele cu sistem de izolație termică (WDVS), ferestre acoperite, pereți despărțitori, pereți prefabricați, structuri din lemn, casete de rulouri și lucrări de climatizare și ventilație. Se recomandă utilizarea acestei spume pentru lărimi de rosturi între 8 și 20 mm. Rezistența la ploaie batând este de 450 Pa pentru adâncimea rostului între 15 și 39 mm și de 600 Pa pentru adâncimea rostului de la 40 mm în sus. Stabilitatea la razele UV este de aproximativ de 10 ori mai mare decât la spumele poliuretanică tradiționale, iar rosturile pot fi revizuite în aproximativ 2 luni. Date tehnice: - Clasa de rezistență la foc E

conform EN 13501-1 (echivalentul clasei B2 conform DIN 4102) - Cantitatea de spumă expandată: aproximativ 35 litri - Elasticitate foarte mare - Capabilitate mare de întindere și comprimare +/- 15 % conform EN 17333-4 - Difuzie testată a vaporilor de apă,  $\mu = 12,4$  conform EN 12572 - Rezistență la ploaie batând conform EN 1027: 450 Pa pentru adâncimea rostului între 15 și 39 mm, 600 Pa pentru adâncimea rostului de la 40 mm în sus - Temperatură de aplicare: +5 °C până la +35 °C - Timp de formare a crustei: aproximativ 6 - 8 minute - Timp de tăiere: aproximativ 15 - 20 minute - Culoare a spumei: roșu închis - Conductivitate termică conform EN 12667: aproximativ 0,035 W/mK - Densitate: între 15 și 20 kg/m<sup>3</sup> - Fără gaze cu efect de seră dăunătoare mediului (fără CFC, HCFC, HFC).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR28GLO	=§= Pistolen-Fugendichtschaum LO-FLEX 1K 750ml 12Stk/Kart 56Kart/Pal	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)